

Tyvek®

O Tyvek®, como é comum nos tecidos é extraordinariamente forte, resistente ao rasgo, perfuração e água.

Tyvek® Adesivado

Liner em papel translúcido Glassine, adesivo acrílico 20 gramas permanente com ótima resistência à água, isento de cheiro. Boa aderência sobre papel kraft, metal, polipropileno, mantas de P.V.C. etc. Boa resistência ao calor e aos raios ultravioleta. Ótima coesão mesmo quando submetido a baixa temperatura. Resistência ao envelhecimento, a solventes orgânicos e a plastificantes.

Impressão

Offset
Flexografia
Transferência térmica
(ribbons de cera, misto e resina)
Serigrafia
Rotogravura

Fornecimento

Corte em fitas.

Aplicações

Pulseiras, banners, mapas, etiquetas de composição, etiquetas para bags/sacarias, livros, revistas, envelopes, rótulos, jaquetas e mochilas (1443) e carteiras.

Temperatura Máxima de uso:

79 graus

Contato

tel [+ 55 11] 4161 8800
email vendas.syp@beontag.com

www.syntpapper.com.br

SYNTPAPER
SYP
Powered by Beontag

especificações técnicas

Tyvek®

Tyvek® - Gráfica geral								*	
Propriedade		1056	1056AD	1070	1073	1079	1085	1443	2025B
Peso	g/m ²	55	137,1	68	75	97	108	55	6,0
Espessura	microns	163	214,4	190	185	203	262	163	147
Opacidade	%	89	-	89	89	85	96,8	-	89
Tração MD	N/in	4,6	-	7,4	7,4	11	24	-	4,6
Tração XD	N/in	5,2	-	8,4	8,4	12,3	21,8	-	5,2
Alongamento MD	%	17	-	22	22	28	29	-	17
Alongamento XD	%	23	-	28	28	33	32	-	23
Emeldorf MD	N	4,5	-	4,5	4,5	4	4,9	-	4,5
Emeldorf XD	N	4,1	-	4,5	4,5	4	4,5	-	4,5
Tensão de fita MD	N/mm	-	-	-	-	-	-	1,5	-
Rasgo de lança MD e XD	N	-	-	-	-	-	-	12	-
Perme. ao ar m ² /m ³ min	N/in	-	-	-	-	-	-	225	-
Adesivo acrílico	g/m ²	-	22,7	-	-	-	-	-	-
Adesividade 180°(1)	gf/25mm	-	9,46	-	-	-	-	-	-
Tack (2)	kgf/25mm	-	11,23	-	-	-	-	-	-
Release (3)	gf/25mm	-	6,0-28,0	-	-	-	-	-	-
Tratamento Corona	-	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	-
Tratamento Anti-estático	-	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	-
Porosidade Gurley	Seg	-	-	-	-	-	-	-	< 60

* Tyvek® Soft Structure - Promocional

1. TLMI - 300 mm/min - Substrato: vidro
2. Loop Track - 300 mm/min - Substrato: vidro
3. TLMI - 10 m/min

Importante:

As informações acima são derivadas de testes de qualidade, apenas para referência. O comprador deverá verificar se o produto é adequado ao uso a que se destina antes de iniciar o processo de fabricação ou conversão.

Validade do produto:

2 anos após data da nota fiscal.

SYNTPAPER
SYP
Powered by Beontag